



PINTURA PARA PISCINAS AL CLOROCAUCHO

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0045

Descripción

Pintura formulada a base de resinas acrílicas termoplásticas y clorocaucho modificado con plastificantes de alta resistencia química.

Color sólido. No resbaladizo. Gran resistencia al cloro álcalis, grasas y ácidos. Flexibilidad para soportar las contracciones y dilataciones del sustrato.

Campos de Aplicación

Sobre muros y pavimentos de piscinas de hormigón o cemento.

Datos Técnicos

Acabado	Satinado
Densidad	1,5 g/mL
Rendimiento	5 - 7 m ² /Kg por capa (según porosidad, estado de la superficie y grosor de la capa)
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	45 min
Curado total a 20°C	4 días
Repintado a 20°C 60% HR	4 - 5 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola.
Diluyente y limpieza	DS – X MAPER
Espesor Recomendado	40 - 60 µ secas por capa
Volumen de Sólidos	72 %
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Azul y blanco
Envasado	5 Kg; 25 Kg
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 495 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. No pintar a pleno sol para evitar la formación de burbujas que al reventar produzcan filtraciones. **Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o en base de solvente. Antes de llenar la piscina dejarla 7 u 8 días vacía para que la pintura cure completamente.**

SUPERFICIES DE CEMENTO NO PINTADAS: Las piscinas nuevas deberán dejarse un mínimo de tres semanas, asegurando así el curado del cemento. Después deberá lavarse con sulfamán diluido para neutralizar el álcali del cemento. Se llenará de agua y se dejará llena durante 3 días. Se vaciará después y se dejará secar durante una semana. Una vez bien seca aplicar una capa de pintura bastante diluida, para que penetre en el cemento. Dejar transcurrir 3 o 4 horas para asegurar el secado. Aplicar una segunda mano sin diluir.

SUPERFICIES DE CEMENTO YA PINTADAS: Eliminar las partículas de pintura vieja, con ampollas o escamas, rascando y lavando la superficie con sulfamán diluido. Lavar la piscina con agua. Dejar secar 24 horas. Aplicar PINTURA PARA PISCINAS AL CLOROCAUCHO, una o dos manos según necesidades.

MANTENER LA PISCINA LLENA DE AGUA.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es