



# MINIO SINTETICO SIN PLOMO

**maper**  
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0018

## Descripción

Imprimación a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que le confieren un gran poder antioxidante. Tiene muy buena resistencia al agua, así como a ácidos y álcalis diluidos. Muy buena cubrición. Excelente adherencia. Repintable con acabados sintéticos. Secado rápido. No contiene plomo.

## Campos de Aplicación

Imprimación para superficies férricas, para interior y exterior. Protege toda clase de superficies de hierro y acero como puertas, verjas, maquinaria, estructuras etc.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Semi-mate
<b>Densidad</b>	1,75 Kg/L
<b>Rendimiento</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /Kg dependiendo del estado del soporte
<b>Secado a 20°C 60 % HR</b>	30 min
<b>Curado total a 20°C 60 % HR</b>	8 - 10 h aprox.
<b>Repintado a 20°C 60% HR</b>	24 h con esmaltes sintéticos
<b>Espesor seco recomendado</b>	50 - 60 μ secas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo
<b>Dilución</b>	DISOLVENTE DS-X MAPER
<b>Limpieza de Utensilios</b>	DISOLVENTE DS-X MAPER
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35° C
<b>Volumen de Sólidos</b>	78 %
<b>Color</b>	Naranja
<b>Envasado</b>	375 mL; 750 mL, 6 Kg
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
<b>Caducidad</b>	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Brocha, rodillo. Agitar el producto antes del uso. Producto listo al uso, no se recomienda diluir.

Aplicar sobre metal limpio, seco, desengrasado y exento de polvo o partículas mal adheridas.

Para una buena protección se recomiendan dos manos finas, dejando un intervalo de pintado de 24 horas.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**