



PINTURA ACRÍLICA PARA SUELOS AL DISOLVENTE

Código de producto: RM0032

Descripción

Esmalte acrílico monocomponente de secado físico al disolvente. Excelente retención de brillo y color. Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos.

Campos de Aplicación

Como capa de acabado sobre suelos de hormigón tanto al interior como al exterior de tránsito peatonal o de bajo tonelaje. Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. Muy apropiado para el pintado de líneas divisorias de zonas comerciales, garajes o naves industriales.

Datos Técnicos

Acabado	Semi – Brillo 45 - 55%
Densidad	Gris: 1,24 g/mL; Amarillo: 1,25 g/mL; Verde: 1,30 g/mL; Rojo: 1,34 g/mL; Metalizado: 1,1 g/mL
Rendimiento	10 - 12 m ² /Kg por capa
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	2 - 3 h
Curado total a 20°C 60% HR	2 - 3 días
Repintado a 20°C 60% HR	12 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola Airless
Diluyente	DS – X MAPER
Espesor Recomendado	40 - 50 μ secas por capa
Condiciones de Aplicación, HR <80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Verde, Rojo, Amarillo, Gris. Cualquier color bajo pedido.
Volumen de Sólidos	52 - 56% según color
Envasado	750 mL; 4 L; 15 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 490 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa. Para un resultado óptimo se debe aplicar como imprimación una primera mano de nuestro BARNIZ PENETRANTE AL DISOLVENTE MAPERFIX D que asegura una buena adherencia de la pintura. Posteriormente aplicar dos capas de pintura para asegurar una buena resistencia mecánica.

La Pintura ACRILICA PARA SUELOS AL DISOLVENTE se puede hacer antideslizante de dos formas:

- 1 - Añadir a la pintura 1 kilo de arena de 0,2 - 0,4 mm por cada 5 kilos de pintura. Agitar y aplicar.
- 2 - Aplicar la pintura e inmediatamente espolvorear la arena en la película de pintura. Dejar secar 4 - 5 horas aproximadamente. Eliminar el exceso de arena y aplicar otra mano de pintura para fijarla.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es