



BARNIZ POLIURETANO

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0048

Descripción

Barniz de naturaleza sintético - uretanada.

Proporciona protección y resistencia a la abrasión.

Forma una película dura, flexible, de alta calidad, resistente al amarillamiento y al cuarteo.

Proporciona un acabado liso, uniforme, de rápido secado y resistente a golpes y rayado

Campos de Aplicación

Barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas e incluso parquet nuevo o bien lijado. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.

Datos Técnicos

Acabado	Brillo, satinado o mate
Densidad	0.9 g/mL
Rendimiento teórico	12 - 14 m ² /L por capa (sobre superficies lisas bien preparadas)
Secado a 20°C 60 % HR	6 h
Curado total a 20°C 60% HR	7 días aprox.
Repintado a 20°C 60% HR	24 - 30 h
Volumen de Sólido	45 %
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	Disolvente MAPER DS – W
Espesor Recomendado	20 - 30 μ secas por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Color	Incoloro
Envasado	20 L; 4 L; 750 mL; 375 mL
COVs	(2004/42/CE/e2) Limite: (400/500) g/L Max. COVs: 400 g/L
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.

SUPERFICIES DE MADERA NUEVAS:

Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo.

Para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción es recomendable impregnar previamente la madera con nuestro MAPERXIL FONDO. Lijar y eliminar el polvo.

SUPERFICIES DE MADERA PREVIAMENTE BARNIZADAS:

Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.

Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente y proceder como en el caso de maderas nuevas.

APLICACIÓN DEL BARNIZ POLIURETANO:

Brocha: Rebajar la primera mano con un 10 - 15% de nuestro disolvente DS – W.

Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: Ajustar la viscosidad según aplicación.

Es aconsejable lijar entre capas

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es