

# PINTURA PLASTICA SATINADA MP-75

maper  
recubrimientos, s.l.

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada, formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión y pigmentos sólidos a la luz y demás agentes atmosféricos.

## USO RECOMENDADO

Esta indicada para el pintado de paredes y techos tanto en interiores como en exteriores.

## PROPIEDADES

Sus principales propiedades son su excelente opacidad y blancura, su alto grado de brillo así como su excelente resistencia al lavado.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Acabado	Satinado
Color	Blanco
Densidad	1.28 gr. /cc.
Sólidos	51 %
Rendimiento	APROX.: 6 – 10 M2/LT.
Secado	15 – 30 minutos (según temperatura).
Repintado	+ 4 horas
Secado total	15 días
Diluyente	Agua.
Limpieza	Con agua antes de que seque el producto.
Lavabilidad	>8.000 dp.

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie:

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque es recomendable uniformar con nuestro BARNIZ FIJADOR AL AGUA para obtener mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre, tratar con LIQUIDO NEUTRALIZANTE PARA CEMENTO (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una o dos manos de nuestro IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijara suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

### Aplicación:

Brocha o rodillo:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada muy ligeramente.

Aplicar entre 5 y 35° C

## SEGURIDAD

Nocivo por ingestión.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte la hoja de seguridad del producto.