

# PINTURA ANTIHUMEDAD



Código de producto: RM0006

## Descripción

Pintura al disolvente a base de resinas termoplásticas especialmente formulada para sellar la humedad que procede del exterior del sustrato y que afecta a la adherencia de las pinturas en el interior del sustrato. Es impermeabilizante, pero permeable al vapor de agua, evitando así el blistering y ampollamientos. Dosifica el paso de la humedad, mejora la adherencia y fija los sustratos poco consistentes, facilita la cubrición con el producto acabado y actúa como aislante, evitando que afloren manchas a la superficie.

## Campos de Aplicación

Producto formulado para el tratamiento de superficies de yeso y mampostería como aislante de la humedad y de las eflorescencias. Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción, así como la mayoría de las manchas rebeldes a otros productos. Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, prefabricados, etc.

## Datos técnicos

Aspecto	Tixotrópico
Acabado	Mate
Densidad	1,42 g/mL
Rendimiento	4 - 6 m <sup>2</sup> /L (según estado y porosidad del soporte)
Secado a 20°C 60 % HR	1 h
Repintado a 20°C 60% HR.	24 h
Volumen sólido	65 %
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola.
Diluyente	Disolvente MAPER DS - W
Limpieza de Utensilios	Disolvente MAPER DS - W
Espesor Recomendado	140 - 200 μ
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Blanco
Envasado	750 mL; 4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

**RECOMENDACIONES GENERALES:** Remover bien en el envase hasta homogeneizar el contenido antes del uso. La superficie a pintar debe estar limpia, y exenta de polvo y partículas mal adheridas.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:** En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Las manchas difíciles podrán ser aisladas mediante 1 - 2 manos de ANTIHUMEDAD.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**