



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA FOSFATO DE ZINC

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0011

Descripción

Imprimación Sintética antioxidante y anticorrosiva por su riqueza en fosfato de zinc.
Gran rapidez de secado. Excelente poder anticorrosivo. Gran poder cubriente.

Campos de Aplicación

Protección contra la corrosión de toda clase de estructuras de hierro y acero.

Apropiada para la protección de grandes superficies metálicas expuestas a ambientes corrosivos, tales como, estructuras, carpintería metálica, rejas, barandillas, etc.

Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Densidad | 1,83 g/mL |
| Rendimiento | 6 m ² /Kg |
| Secado al tacto | 20 min |
| Contenido en Zn | > 5 % |
| Métodos de Aplicación | Pistola o brocha |
| Diluyente y limpieza | Disolvente DSX-MAPER |
| Espesor Recomendado | 80 - 100 μ secas |
| Volumen de Sólidos | 80 % |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | Aplicar entre 5 y 35 °C |
| Color | Blanco, Gris, Rojo. |
| Envasado | 6 Kg; 25 Kg |
| COVs | (2004/42/CE/g2) Límite: (350/450) g/L Max. COVs: 350 g/L |
| Caducidad | 1 año. Mantener en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Aplicación a pistola o brocha.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

La superficie deberá estar limpia, seca, sana y desengrasada.

En soporte barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es