



IMPRIMACIÓN GALVANICA

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0015

Descripción

Imprimación mono-componente rica en zinc de secado ambiente. Proporciona gran protección catódica a las superficies férricas. La IMPRIMACION GALVANICA, por su contenido en zinc, forma una barrera protegiendo contra la corrosión. Con el tiempo el zinc en la capa externa de la superficie reacciona con la humedad y el oxígeno, formando óxido de zinc insoluble, que protegerá a largo plazo la superficie metálica.

Además, como el zinc y el acero están en contacto directo, cuando son separados por un golpe o una rascadura, reaccionan con la humedad convirtiéndose el zinc en ánodo y el acero en cátodo formando más capa protectora de óxido de zinc.

Campos de Aplicación

Imprimación de alto poder anticorrosivo en ambientes húmedos y salinos sobre superficies de acero chorreado.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Densidad	1,75 g/mL
Rendimiento	6 m ² /Kg - 10 a 12 m ² /L
Secado a 20°C 60 % HR	15 min
Espesor seco recomendado	40 micras
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Dilución y limpieza de Utensilios	DISOLVENTE X DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	76 %
Envasado	6 Kg; 25 Kg
COVs	(2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha, rodillo o pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas.

En soportes pintados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35 ° C y máximo 80% de humedad relativa.

La temperatura del sustrato deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto de rocío.

Es conveniente el chorreado del sustrato a Sa2 ½.

En caso necesario diluir con nuestro disolvente DS – XS MAPER.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es