



# IMPRIMACIÓN SINTÉTICA S/R EXTRA

**maper**  
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0016

## Descripción

Imprimación a base de resinas alcídicas modificadas con pigmentos inhibidores. Imprimación antioxidante para hierro o acero.

De acabado uniforme, anticorrosiva y de rápido secado.

Repintable con esmaltes sintéticos, clorocaucho, epoxi y poliuretanos, aunque para estas dos últimas es conveniente usar nuestra imprimación epoxi poliamida de dos componentes. No contiene plomo

## Campos de Aplicación

Protección de toda clase de hierro y acero. Protección de grandes superficies metálicas expuestas a ambientes que no sean altamente corrosivos, tales como, carpintería metálica, estructuras, rejas, barandas, puertas enrollables, etc.

## Datos técnicos

<b>Densidad</b>	1,7 g/mL
<b>Rendimiento</b>	6 m <sup>2</sup> /Kg aprox.
<b>Secado al tacto a 20°C 60 % HR</b>	30 min
<b>Repintado a 20°C 60% HR</b>	24 h aprox.
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo, pistola
<b>Diluyente y limpieza</b>	DISOLVENTE MAPER DS-X para aplicación a pistola
<b>Espesor Recomendado</b>	60 µ secas
<b>Condiciones de Aplicación, HR &lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35 ° C
<b>Colores de serie</b>	Blanco, Gris perla, Rojo inglés, Verde, Negro
<b>Envasado</b>	750 ml; 6 Kg; 25 Kg
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/g2) Limite: (350/450) g/L Max. COVs: 345 g/L
<b>Caducidad</b>	1 año en su envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperaturas entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Agitar el producto antes de usar.

Para la aplicación a pistola diluir con disolvente MAPER DS-X.

El soporte debe estar desengrasado, limpio, seco y exento de polvo y partículas mal adheridas.

En soportes pintados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Eliminar los restos de óxido o zonas oxidadas mediante rascado, cepillado o chorreado.

Aplicar entre 5 y 35 ° C y máximo 80% de humedad relativa.

La temperatura mínima del soporte ha de estar 3° C por encima del punto del rocío.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**