



# IMPRIMACIÓN SINTÉTICA S/R

**maper**  
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0017

## Descripción

Imprimación sintética antioxidante de acabado uniforme.

Su rápido secado la hace recomendable en herrajes que deban ser colocados inmediatamente.

Buen repintado con esmaltes sintéticos y clorocaucho.

Posibilidad de ser repintada con epoxi y poliuretano, aunque en estos casos es mucho mejor utilizar nuestra imprimación epoxi - poliamida de dos componentes.

## Campos de Aplicación

Para la protección de toda clase de hierro o acero. Muy apropiada para la protección de grandes superficies metálicas expuestas a ambientes que no sean altamente corrosivos, tales como carpintería metálica, estructuras, rejillas, puertas, etc.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad</b>	1.85 g/mL Gris y Rojo 1.65 g/mL Verde y Negro
<b>Rendimiento</b>	6 m <sup>2</sup> /Kg aprox.
<b>Secado al tacto a 20°C 60% HR</b>	30 min
<b>Curado total a 20°C 60% HR</b>	24 h
<b>Repintado a 20°C 60% HR</b>	24 h
<b>Volumen de Sólidos</b>	80%
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo, pistola
<b>Diluyente y limpieza</b>	DISOLVENTE MAPER DS-X para aplicación a pistola
<b>Espesor Recomendado</b>	100 µ secas
<b>Condiciones de Aplicación, HR &lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35 ° C
<b>Colores</b>	Gris presidente, Verde, Rojo inglés, negro (Resto de colores bajo pedido)
<b>Envasado</b>	6 Kg; 25 Kg
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/g2) Limite: (350/450) g/L Max. COVs: 345 g/L
<b>Caducidad</b>	1 año en su envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperaturas entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Agitar el producto antes de su uso. Aplicar sobre metal limpio, seco, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas.

Para la aplicación a pistola diluir con diluyente DS – X MAPER. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es**