



BITUMINOSA NEGRA

Código de producto: RM0019

Descripción

Recubrimiento bituminoso de alto espesor a base de polímeros asfálticos.

Forma una película dura y flexible. Gran poder anticorrosivo. Resistente al agua de mar. Resistente a ambientes agresivos y húmedos. No se altera en los cambios bruscos de temperatura

Campos de Aplicación

Apropiado para la protección de acero, muros de hormigón enterrados, depósitos instalados en subsuelos, etc.

Datos Técnicos

Aspecto	Líquido
Rendimiento	3,4 - 1,7 m ² /L
Secado a 20°C 60 % HR	3 - 7 h
Curado total a 20°C 60 % HR	3 - 6 días
Repintado a 20°C 60% HR	24 h mínimo
Métodos de Aplicación	Pistola Airless; Brocha para áreas pequeñas
Dilución	DISOLVENTE DS-X MAPER
Limpieza de Utensilios	DISOLVENTE DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	78 %
Espesor Recomendado	150 – 300 μ
Envasado	4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 236 g/L
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar con pistola Airless (para lograr en una sola capa el espesor de película idóneo, es preciso aplicar con equipo Airless).

Brocha para pequeñas áreas.

Se debe preparar primero la superficie a tratar. Para ello, dejar el metal limpio, seco, desoxidado y desengrasado.

En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Es recomendable un cepillado mecánico del acero a mínimo ST 12.

Aplicar una capa fina de nuestro SHOP PRIMER para mejorar la adherencia en superficies como chapa pulida o galvanizado. Dejar secar 12 horas mínimo. Aplicar en equipo Airless. Dejar secar 24 horas mínimo. Aplicar la pintura de acabado.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es