

SHOP PRIMER

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE



Código de producto: RM0020

Descripción

Imprimación promotora de adherencia anticorrosiva y antioxidante de un componente a base de polivinil butiral. Debido a su carácter ácido le permite atacar la superficie ya sea de poliéster o metal, con objeto de hacer un puente de anclaje entre el hierro y los pigmentos, formando sales complejas totalmente adherentes incluso sobre superficies muy lisas.

Campos de Aplicación

Cajas de camiones de poliéster de difícil adherencia, carpintería y depósitos metálicos, estructuras y en general cualquier pieza que deba permanecer en ambientes húmedos y corrosivos. Es adecuado, y en algunos casos imprescindible para obtener buena adherencia, sobre superficies de aluminio, hierro galvanizado, cobre, latón, cinc, etc. También se emplea en obra para la protección temporal del hierro, después del chorro de arena o lijado, con el fin de mantenerlo en el grado de limpieza inicial.

Datos técnicos

Aspecto	Semi-mate
Densidad	Blanco y Gris: 1,15 g/mL Negro: 1,06 g/mL
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Secado a 20°C 60 % HR	20 min aprox.
Curado total a 20°C 60 % HR	8 h aprox.
Repintado	12 h
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola
Dilución	DISOLVENTE SHOP PRIMER MAPER
Limpieza de Utensilios	DISOLVENTE SHOP PRIMER MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	Blanco y Gris 36% Negro 38%
Color	Blanco, Gris perla, Negro
Envasado	750 mL; 4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/A1) Límite: (850/850) g/L Max. COVs: 850 g/L
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. En el caso de galvanizados es muy importante que el soporte este convenientemente desengrasado. En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Para la aplicación a pistola diluir con nuestro DS - SHOP PRIMER.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es