



ESMALTE INDUSTRIAL S/R

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0021

Descripción

Esmalte basado en resinas alcídicas modificadas, de secado medio / rápido. Libre de secantes de plomo. Rápido secado. Buena retención del color y brillo. Buena resistencia a la intemperie. Proporciona una película dura, elástica y tersa. Buena resistencia al calor, golpes y lavados.

Campos de Aplicación

Para el pintado de estructuras metálicas, maquinaria, muebles metálicos, cabinas, estanterías y útiles varios. Cuando la relación calidad precio sea comprometida. Adecuado tanto para interiores como exteriores.

Datos Técnicos

Aspecto	Semi- brillo
Densidad	1,25 - 1,35 g/mL según color
Rendimiento	8 - 10 m ² /L por capa (dependiendo del estado del soporte)
Espesor Recomendado	50 – 70 μ secas
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	30 min. Sin pegajosidad en máximo 3 h
Curado total a 20°C 60 % HR	7 días
Repintado a 20°C	24 h
Métodos de Aplicación	Pistola aerográfica, pistola Airless
Dilución y limpieza	DISOLVENTE DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	55 -60% según color
Color	Colores serie. Disponibilidad de todos los colores de la carta RAL
Envasado	5 Kg; 20 Kg
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 450 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Pistola aerográfica. Pistola airless. Remover bien el contenido del envase. Limpiar y lijar la superficie eliminando polvo, grasa, pequeñas imperfecciones y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. Es conveniente aplicar en hierro y acero nuestra IMPRIMACION SINTÉTICA S/R para reforzar la protección anticorrosiva del sistema. En caso necesario diluir con nuestro DISOLVENTE DS - X MAPER. Aplicar entre 5 y 35° c y máximo 80% de humedad relativa. No aplicar sobre superficies de galvanizado, sin previamente una imprimación shop primer. No excederse con capas demasiado gruesas, es conveniente dar 2 manos en caso de que se requiera mayor micraje.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es