



BARNIZ MARINO INTEMPERIE

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0047

Descripción

Barniz a base de resinas sintéticas modificadas.

Proporciona una gran protección frente a las inclemencias atmosféricas, y está formulado especialmente para entornos muy húmedos.

Duro, flexible, resistente al amarillamiento y al cuarteo.

Proporciona un acabado liso, uniforme, resistente a golpes y rayados.

Campos de Aplicación

Barniz apropiado para la decoración y protección de la madera al exterior.

Barnizado de puertas, ventanas, mesas, persianas, etc.

Tanto al interior como al exterior cuando se requiere un acabado brillante, duro y resistente al roce.

Datos Técnicos

Aspecto	Transparente
Acabado	Brillante
Densidad	0.9 g/mL
Rendimiento teórico	10 -12 m ² /L por capa
Secado al tacto 20°C 60 % HR	8 h
Repintado a 20°C 60% HR	24 - 30 h
Volumen de Sólido	45 %
Métodos de Aplicación	Brocha, pistola
Diluyente	Disolvente MAPER DS – W
Espesor Recomendado	35 - 50 μ secas por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Color	Incoloro
Envasado	20 L; 4 L; 750 mL; 375 mL
COVs	(2004/42/CE/e2) Limite: (400/500) g/L Max. COVs: 400 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Lijar la madera antes de barnizar.
Agitar el envase antes del uso.

SUPERFICIES DE MADERA NUEVAS:

Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo.

Para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción impregnar previamente la madera con nuestro FONDO CONSERVANTE DE MADERA. Lijar suavemente y eliminar el polvo.

SUPERFICIES DE MADERA PREVIAMENTE BARNIZADAS:

Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas.

Si el barniz está en mal estado eliminar completamente el esmalte y proceder como en el caso de maderas nuevas.

Las maderas húmedas o grasas pueden causar problemas de rechazo en la mayoría de los protectores.

APLICACIÓN DEL BARNIZ MARINO INTEMPERIE:

Brocha: Aplicar la primera mano diluida al 10 - 15% con nuestro disolvente DS – W.

Las sucesivas capas aplicarlas al uso.

Pistola: Ajustar la viscosidad según aplicación.

Es aconsejable lijar entre capas.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es