



ESMALTE SINTÉTICO MONOCAPA ANTICORROSIVO

Código de producto: RM0050

Descripción

Esmalte sintético con pigmentos anticorrosivos de gran calidad, basado en resinas sintético-alcídicas. No contiene sales de plomo. Buen poder de relleno para aplicaciones en una sola mano. Formulado con componentes de alta calidad, que permiten aplicar hasta 50 micras en una sola mano sin perjudicar el curado, aportando así una cubrición extra y dejando un acabado óptimo en una sola capa. Acabado brillante y duradero. Excelente resistencia a la intemperie. Buena cubrición y nivelación. Formulado con resinas y pigmentos de alta solidez para proporcionar una película dura, elástica, tersa y resistente al calor, lavado, golpes etc.

Campos de Aplicación

Adecuado para superficies de madera, hierro o acero. Se puede aplicar tanto en interiores como al exterior. Ideado para la decoración de puertas, ventanas, paredes, barandas, rejas, radiadores, tuberías, estructuras metálicas, etc. Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.

Datos Técnicos

Densidad	1 - 1,25 g/mL (según color)
Rendimiento	8 m ² /L (por mano de 50 μ de espesor)
Volumen de Sólidos	50 - 63 % (según color)
Espesor Recomendado	40 - 50 μ secas aprox.
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	6 - 8 h
Curado total a 20°C 60 % HR	Depende del espesor de la capa
Repintado a 20°C	24 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Dilución y limpieza	Disolvente MAPER DS – W
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Color	Disponibilidad de todos los colores bajo pedido
Envasado	4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 460 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha, rodillo, pistola.

Agitar el envase antes del uso.

Es conveniente la aplicación de una imprimación adecuada sobre hierro, acero, metales, yeso y madera.

En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C. Y máximo 80% de humedad relativa.

La temperatura mínima del soporte ha de estar por lo menos a 3° C. por encima del punto del rocío

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es