



# ESMALTE ACRÍLICO AL DISOLVENTE

**maper**  
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0051

## Descripción

Esmalte acrílico mono componente de secado físico al disolvente.

Excelente retención de brillo y color. Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis, cloro y agentes químicos en general.

## Campos de Aplicación

Como capa de acabado sobre metal, cemento, hormigón, tanto al interior como al exterior.

Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. Sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. Vallas, cerramientos, fuentes, balsas etc. Acabado en acero y hierro previamente imprimados.

## Datos Técnicos

<b>Acabado</b>	Brillo, satinado o mate
<b>Densidad</b>	1,16 - 1,22 g/mL según color
<b>Rendimiento teórico</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /Kg por capa
<b>Secado al tacto 20°C 60 % HR</b>	15 - 20 min
<b>Curado total a 20°C 60% HR</b>	24 h
<b>Repintado a 20°C 60% HR</b>	4 h
<b>Volumen de Sólidos</b>	51 - 54% depende del color
<b>Métodos de Aplicación</b>	Spray
<b>Diluyente</b>	DS - X MAPER
<b>Espesor Recomendado</b>	30 - 35 μ secas
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35° C
<b>Color</b>	Carta RAL
<b>Envasado</b>	4L, 15L
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
<b>Caducidad</b>	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. Aplicar entes 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa. Sobre soportes porosos aplicar una primera capa un poco diluida para que penetre.

Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia mecánica.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 – Pgno. Industrial Bobalar Apdo. de correos nº20 - 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**