



# POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO 2:1 V MATE TEXTURIZADO

**maper**  
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0052

## Descripción

Poliuretano acrílico alifático mate de dos componentes con antideslizante texturado. Gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Buen comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Magnífica resistencia al amarillamiento. Buena cubrición y nivelación. Buena resistencia a la hidrólisis. Puede soportar temperaturas de hasta 120° C.

## Campos de Aplicación

Es muy indicado para proteger suelos de hormigón, hormigón polímero y poliéster situados al interior o exterior. Excelente para decoración. Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos, platos de ducha, etc.). Se puede aplicar directamente sobre galvanizado.

## Datos Técnicos

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad</b>	Componente A: 1,20 - 1.36 g/mL (según color) Componente B: 1,03 g/mL
<b>Rendimiento</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /L
<b>Secado al tacto</b>	1 h
<b>Curado total</b>	2 días
<b>Relación de la mezcla</b>	2 : 1 en volumen
<b>Vida de la mezcla</b>	> 3 h
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha plana, rodillo de pelo corto o pistola
<b>Diluyente y limpieza</b>	Disolvente DSPU-MAPER
<b>Espesor Recomendado</b>	60 µ repartidas en dos manos
<b>Volumen de Sólidos</b>	59 %
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35 °C
<b>Color</b>	Sobre pedido cualquier color.
<b>Envasado</b>	Componente A : 4 L / Componente B : 2 L Componente A : 20 L / Componente B : 10 L
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/L Max. COVs: 500 g/L
<b>Caducidad</b>	Componente A 1 año y Componente B 3 meses, siempre que se mantengan en los envases originales cerrados. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Brocha plana, rodillo de pelo corto o pistola.

Para un buen resultado, lijar suavemente la superficie a pintar y limpiar el polvo con disolvente acetona. Aplicar dos manos con un intervalo mínimo de 6 horas y máximo 12 horas. Dejar secar la superficie al menos 48 horas antes de mojarla.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: [Info@maper.es](mailto:Info@maper.es) Web: [www.maper.es](http://www.maper.es)**