



IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA S/R

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0070

Descripción

Imprimación sintética antioxidante electrostática 25 Mega ohmios.

Acabado uniforme.

Su rápido secado lo hace recomendable en herrajes que deban ser colocados inmediatamente.

Buen repintado con esmaltes sintéticos y clorocaucho.

Posibilidad de ser repintada con epoxi y poliuretano, aunque en estos casos es mucho mejor utilizar nuestra imprimación epoxi – poliamida de dos componentes.

Campos de Aplicación

Para la protección de toda clase de hierro o acero. Muy apropiada para la protección de grandes superficies metálicas expuestas a ambientes que no sean altamente corrosivos, tales como, carpintería metálica, estructuras, rejas, puertas, etc.

Datos técnicos

Acabado	Satinado
Resistividad	25 Mega ohmios / 30 s Ford nº4
Densidad	1,60 - 1,70 g/mL (según color)
Rendimiento	8 m ² /Kg
Secado al tacto a 20°C 60% HR	15 min
Curado total a 20°C 60% HR	24 h
Repintado a 20°C 60% HR	24 h
Métodos de Aplicación	Pistola electrostática
Diluyente y limpieza	DS - T MAPER
Espesor Recomendado	65 µ secas
Condiciones de Aplicación, HR <80%	Aplicar entre 5 y 35 ° C
Colores	Carta RAL bajo pedido
Envasado	6 Kg / 25 Kg
COVs	(2004/42/CE/g2) Límite: (350/450) g/L Max. COVs: 345 g/L
Caducidad	1 año en su envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperaturas entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Pistola electrostática.

Agitar el producto antes del uso.

Aplicar sobre metal limpio, seco, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas.

Para la aplicación a pistola diluir con diluyente DS - X MAPER.

En soporte barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es