



MAPERCOAT

Parafinado Antideslizante

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0074

Descripción

Recubrimiento de poliéster insaturado de tipo parafínico.

Su combinación de cargas le confiere un gran efecto antideslizante.

Excelente resistencia química y mecánica. Buena adherencia. Rápido secado. Fácil de mezclar y aplicar.

Gran poder de relleno.

Campos de Aplicación

Producto idóneo para el pintado de suelos de carrocerías de camiones.

Datos Técnicos

Aspecto	Ligeramente rugoso
Color	Gris
Densidad	1,38 g/mL
Volumen de sólidos (%)	100
Espesor Recomendado	200 - 300 μ
Diluyente	Estireno monómero en caso necesario
Secado	1 - 4 horas dependiendo de la temperatura
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Rendimiento	2 - 4 m ² /Kg aprox.
Vida de la mezcla (20°C)	15 min / 100 g
Envasado	25 Kg / 12,5 Kg
Caducidad y almacenamiento	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha o rodillo.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase

El soporte deberá estar limpio, seco, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas.

Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

La temperatura mínima del soporte debe estar por lo menos a 3° C por encima del punto del rocío.

Cuando este todo preparado para el pintado, añadir al MAPERCOAT PARAFINADO ANTIDESLIZANTE un 2% aproximadamente de catalizador de poliéster. Esta dosis puede variar según la temperatura.

Mezclar muy bien los dos productos y aplicar inmediatamente, pues su vida de mezcla es muy corta.

El grado y velocidad de curado, así como la vida de la mezcla, depende mucho de la temperatura y de la concentración utilizada de catalizador.

A temperaturas inferiores a 5° C es problemático su endurecimiento.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es