



POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO 5:1 V MATE TEXTURIZADO

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0052

Descripción

Poliuretano acrílico alifático mate de dos componentes con acabado texturizado. Gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Buen comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Magnífica resistencia al amarillamiento. Buena cubrición y nivelación. Buena resistencia a la hidrólisis. Puede soportar temperaturas de hasta 120º C. Debido a su brillo y textura, tiene un efecto antideslizante, que permite cumplir con la clasificación C2 y C3 de la norma UNE ENV 12633. Su eficacia dependerá en gran medida de la rugosidad de la superficie.

Campos de Aplicación

Es muy indicado para proteger suelos de hormigón, hormigón polímero y poliéster situados al interior o exterior. Excelente para decoración. Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos, platos de ducha, etc.). Se puede aplicar directamente sobre galvanizado.

Datos Técnicos

Acabado	Mate
Densidad	Componente A: 1,20 - 1.36 g/mL Componente B: 1,03 g/mL
Rendimiento	8 - 10 m ² /L
Secado al tacto	1 h
Curado total	2 días
Relación de la mezcla	5 : 1 en volumen
Vida de la mezcla	> 3 h
Métodos de Aplicación	Pistola, generalmente al uso.
Diluyente y limpieza	Disolvente DSPU-MAPER
Espesor Recomendado	60 µ repartidas en dos manos
Volumen de Sólidos	59 %
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 ºC
Envasado	Componente A : 4 L / Componente B : 750 mL Componente A : 15 L / Componente B : 3 L
COVs	(2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	Componente A 1 año y Componente B 3 meses, siempre que se mantengan en los envases originales cerrados. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Pistola, generalmente al uso.

Para un buen resultado, lijar suavemente la superficie a pintar y limpiar el polvo con disolvente acetona. Aplicar dos manos con un intervalo mínimo de 6 horas y máximo 12 horas. Dejar secar la superficie al menos 48 horas antes de mojarla.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2021-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es