



SELLADORA

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0007

Descripción

Pasta tixotrópica selladora basada en un ligante alídico. Promotor de adherencia. Posee gran facilidad de lijado. Buen poder de relleno. Excelente adherencia al soporte y con capas posteriores. Gran rapidez de secado y endurecimiento. No gotea, ni descuelga.

Campos de Aplicación

Terminación mate para la decoración de interior. Preparación, sellado y uniformado de superficies a esmaltar de yeso, madera o escayola. Elimina las manchas producidas por humos y humedades en las paredes. Especial para techos y paredes de cocina

Datos técnicos

Aspecto	Pasta tixotrópica
Acabado	Mate
Densidad	1,7 g/mL
Rendimiento	6 - 8 m ² /L y mano. Depende de la porosidad del soporte
Secado a 20°C 60 % HR	2 h
Lijado	9 h
Repintado a 20°C 60% HR	18 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, y pistola
Dilución	Pistola: 10 - 15 %. Brocha o rodillo listo al uso. Diluir solo si fuera necesario para facilitar la correcta aplicación del producto
Diluyente y limpieza	DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS DS-WS MAPER
Espesor Recomendado	35 - 50 μ secas en 2 capas
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Volumen de Sólidos	77 %
Color	Blanco
Envasado	375 mL; 750 mL; 4 L; 20 L
COVs	(2004/42/CE/d2) Limite: (300/400) g/L Max. COVs: 300 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase antes del uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o partículas mal adheridas. Si el soporte a imprimir es viejo, limpiar la superficie de suciedad y pintura vieja mal adherida mediante lijado o decapado antes de proceder. Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa.

MADERA: Esperar 24 - 36 h antes de lijar, según el espesor y la clase de madera. **YESO:** Aplicar dos capas con dilución máxima del 5%.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11 - Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es