



# ESMALTE SECADO RÁPIDO

Código de producto: RM0025

## Descripción

Esmalte basado en resinas alcídicas modificadas, de secado rápido. Buena retención del color y brillo. Buena resistencia a la intemperie. Proporciona una película dura, elástica y tersa. Buena resistencia al calor, golpes y lavados.

## Campos de Aplicación

Para el pintado de estructuras metálicas, maquinaria agrícola, mueble metálico, cabinas, estanterías y útiles varios. Adecuado tanto para interiores como exteriores.

## Datos Técnicos

<b>Aspecto</b>	Brillo, satinado o mate
<b>Densidad</b>	1,1 - 1,3 g/mL según color
<b>Rendimiento</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /L por capa (dependiendo del estado del soporte)
<b>Secado al tacto a 20°C 60 % HR</b>	30 min aprox.
<b>Curado total a 20°C 60 % HR</b>	7 días
<b>Repintado</b>	24 h
<b>Métodos de Aplicación</b>	Pistola aerográfica, pistola Airless
<b>Dilución</b>	DISOLVENTE DS-X MAPER
<b>Limpieza de Utensilios</b>	DISOLVENTE DS-X MAPER
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	Aplicar entre 5 y 35° C
<b>Volumen Sólidos</b>	48 -60% según color
<b>Color</b>	Blanco, Negro. Disponible cualquier color bajo pedido
<b>Envasado</b>	4 L; 20 L
<b>COVs</b>	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 450 g/L
<b>Caducidad</b>	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

Pistola aerográfica. Pistola airless. Remover bien el contenido del envase.

Limpiar y lijar la superficie eliminando polvo, grasa, pequeñas imperfecciones y partículas mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte. Es conveniente pretratar el hierro y acero con nuestra IMPRIMACION SINTÉTICA S/R RM0017.

En caso necesario diluir con nuestro DISOLVENTE DS - X MAPER.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

**Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es**