



MAPER FIRE PRIMER

IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA M-1

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0029

Descripción

Imprimación sintética de secado rápido, ignífuga, antioxidante y anticorrosiva. Clasificada como A2-s1-d0 según normas UNE EN-13501-1:07 y UNE EN ISO 1716:02 UNE EN 13823-02. Clasificada como M-1 por su reacción ante el fuego, según norma UNE 23727. Excelentes propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Repintable con pinturas intumescentes. Posibilidad de ser pintada con sistemas epoxi ó poliuretano (previo ensayo).

Campos de Aplicación

Adecuada para el tratamiento anticorrosivo de superficies de hierro o acero y que además deban ser protegidas contra el fuego. Protección pasiva contra el fuego en puertas cortafuegos, materiales ignífugos, sellados de penetraciones, sistemas intumescentes, pinturas ignífugas, carpintería metálica, estructuras etc. Su rápido secado le hace útil en los herrajes que deban ser colocados inmediatamente.

Datos Técnicos

Densidad	1,7 g/mL
Rendimiento	6 m ² /Kg aprox.
Secado a 20°C 60 % HR	20 min
Repintado a 20°C 60% HR	24 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Dilución y limpieza de utensilios	DISOLVENTE DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35º C
Volumen Sólidos	63 %
Espesor Recomendado	80 µ
Color	Blanco, Gris perla, Rojo inglés. Otros colores bajo pedido.
Envasado	6 Kg; 25 Kg
COVs	(2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/l Max. COVs: 300 g/L
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha, rodillo o pistola. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre metal limpio y desengrasado. Si se aplica a pistola debe diluirse con DISOLVENTE DS-X MAPER. El nivel de preparación no deberá ser inferior a St.2 de la norma ISO 8501-1

Homologación y certificados

Clasificada como A2-s1-d0 según norma UNE EN-13501-1:07. Clasificación del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Según ensayos 0911037-01 BC-SBI y 0911037-03 BC+SBI realizados por el Centro Técnico del Fuego de AIDIMA.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es