



MAPERFIRE TOP-COAT

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0031

Descripción

Esmalte ignífugo, de naturaleza acrílica en base solvente, imprescindible como capa de acabado protector para nuestra pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE. Clasificada como M-1 según la norma UNE-23727 de reacción al fuego. Excelente retención de brillo y color. Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos (en soportes previamente imprimados con una imprimación adecuada). Buena resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos. Secado rápido y de fácil aplicación.

Campos de Aplicación

Especialmente formulado para la protección de nuestra pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE frente a la suciedad, humedad ambiental y resistencia a la intemperie, aportando una gran resistencia mecánica. Muy apropiado como acabado sobre superficies de acero donde se requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. Vallas, cerramientos y chapa pre-lacada. Acabado en acero y hierro previamente imprimados.

Datos Técnicos

Acabado	Semi-brillo
Rendimiento teórico	10 - 12 m ² /L por mano
Secado al tacto a 20°C 60 % HR	1 h aprox.
Curado total a 20°C 60% HR	1 - 2 días
Repintado a 20°C 60% HR	6 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	Disolvente MAPER DS-X
Espesor Recomendado	30 - 50 μ
Condiciones de Aplicación, HR <80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Volumen de Sólidos	38 - 44 % según color
Color	Bajo pedido
Envasado	20 L; 4 L
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 490 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Brocha, rodillo o pistola. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. Aplicar entre 5 y 35° C y máximo 80% de humedad relativa. Antes de aplicar el acabado MAPERFIRE TOP-COAT, es conveniente dejar secar la pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE durante 2 - 3 días y asegurarse de que tiene las micras especificadas.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Homologación y Certificados

Clasificado como M1 según norma UNE 23727:90 (Ensayo de Reacción al Fuego de los Materiales de Construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción) Certificado emitido por el laboratorio del Fuego de AIDIMA con el número de referencia 2270/06/09/23.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pjno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es