



WATERTEX PLUS 35



Código de producto: RM0079

Descripción

Recubrimiento acuoso de alta viscosidad a base de copolímeros acrílicos.

Gran rapidez de secado. Resistente al agua y a la luz.

Gran dureza y resistencia a la abrasión. Buena resistencia a los álcalis.

Buena adherencia sobre madera, así como algunos plásticos, hormigón, piedra, fibrocemento y metales previamente imprimados con imprimaciones alcídicas.

Fácilmente repintable en caso de golpes, arañazos, etc.

Campos de Aplicación

Pintado y protección de superficies de madera con efecto texturado. Ideal para el pintado de cajas acústicas.

Datos técnicos

Aspecto	Líquido tixotrópico
Densidad	1,19 g/mL
Viscosidad	30000 - 35000 cps
Rendimiento y Espesor Recomendado	Según el texturado a conseguir
Volumen de Sólidos	67%
Primera mano fondo	30 min
Secado al tacto a 18°C 60 % HR	2 h aprox. Permite el secado a 40 – 50° C
Repintado a 20°C 60% HR.	24 h mínimo
Métodos de Aplicación	Pistola
Diluyente	Listo al uso
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 30° C
Color	Negro. Sobre pedido cualquier color
Envasado	20 Kg
COVs	(2004/42/CE/i1) Límite: 200 g/L Max. COVs: 75 g/L
Caducidad	6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Pistola.

El grosor de la gota depende de la presión de aire de 1.5 a 5 bar, del diámetro de boquilla de 2 a 4 mm. y de la distancia de aplicación. Es aconsejable aplicar entre 5 y 30° C.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es