



MAPERDUR PISCINAS 2:1 V

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0077

Descripción

Poliuretano acrílico alifático brillante de dos componentes, a base de resinas de poliéster - poliisocianato alifático. Gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Muy buena conservación del color y el brillo. Buen comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Magnífica resistencia al amarillamiento. Buena cubrición y nivelación.

Campos de Aplicación

Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos). Situadas al interior o exterior, sin riesgo de caleo, sin cuarteados y sin pérdidas de brillo y/o color. Acabado de gran calidad en ambientes agresivos. Muy apropiado para recubrimientos industriales. Excelente para decoración. Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos y metales previamente imprimados).

Datos Técnicos

Acabado	Semi-brillo
Densidad	Componente A: 1.25 - 1.30 gr/mL (según color)
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Secado al tacto	3 h aprox.
Curado total	3 días (100 micras)
Relación de la mezcla	2 : 1 en volumen
Vida de la mezcla	> 4 h
Métodos de Aplicación	
Diluyente y limpieza	Disolvente DSPU-MAPER
Espesor Recomendado	40-50 μ secas / capa
Volumen de Sólidos	61 %
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Azul piscinas / Blanco
Envasado	Componente A : 4 L / Componente B : 2 L Componente A : 10 L / Componente B : 5 L
COVs	(2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	Componente A 1 año. Componente B 3 meses (siempre que se mantengan los envases cerrados, en lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

La superficie deberá estar limpia, seca y sana. Hay que pasar una lija de agua y matizar la superficie en piscinas de poliéster antes de aplicar MAPERDUR PISCINAS 2:1 V. Es conveniente aplicar 2 capas con un intervalo de repintado de 24 horas. En caso de aplicar a rodillo evitar pintar a plena luz del sol. En caso de sobrepasar el intervalo de repintado, matizar toda la superficie con un suave lijado antes de pintar.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es