



SEÑALIZACIÓN VIAL

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0043

Descripción

Pintura especial a base de resinas acrílicas termoplásticas modificadas de gran rapidez de secado. Máxima cubrición. No deslizante. Alta resistencia a la abrasión. Flexible. Máxima resistencia en exteriores e interiores. Reflectante (añadiendo pigmento reflectante)

Campos de Aplicación

Pintura especialmente formulada para la señalización de marcas viales, con un rápido secado de fondo a superficie. Permite el empleo de micro esferas de vidrio para la refracción a la luz. Gracias a la composición de sus disolventes no se produce el fenómeno de sangrado, cuando es aplicado sobre productos asfálticos. Se emplea, también, en el pintado de suelos de locales y aparcamientos de asfalto.

Datos Técnicos

Densidad	1,5 - 1,6 g/mL según color
Rendimiento	2 - 4 m ² /Kg según el estado de la superficie
Secado a 20°C 60 % HR	20 - 30 min
Repintado a 20°C 60% HR	1 - 2 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	DS – XT MAPER
Espesor Recomendado	50 µ secas
Condiciones de Aplicación, HR <80%	Aplicar entre 5 y 30 °C
Volumen de Sólidos	72 %
Color	Blanco, Amarillo, Rojo bermellón, Azul
Envasado	5 Kg; 20 Kg
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 475 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas: eliminar polvo y grasa.

Sobre pintura vieja bien adherida: Si es de calidad similar eliminar polvo y grasa, limpiar bien y pintar.

Sobre pintura vieja en mal estado: Eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Sobre pavimentos de hormigón y cemento: Dejar fraguar el cemento completamente (1 mes). Eliminar el salitre y la alcalinidad, neutralizando el cemento. Sobre asfalto o aglomerado asfáltico limpio: pintar directamente.

En todos los casos el soporte debe estar bien seco y pintar a temperatura entre 5 y 30 °C y humedad relativa menor del 80%.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es