



MAPER-SPORT PINTURA PARA SUELOS AL AGUA

maper
recubrimientos, s.l.

Código de producto: RM0046

Descripción

Recubrimiento a base de copolímeros acrílicos, pigmentos sólidos a la luz y cargas inertes de elevada dureza. Máxima adherencia al cemento. Gran resistencia al impacto y fricción. Gran resistencia al agua y álcalis. Antideslizante.

Campos de Aplicación

Idóneo para el pintado de hormigón, cemento y aglomerado asfáltico. Pistas de tenis, carril bici, parkings etc.

Datos Técnicos

Acabado	Mate
Densidad	1,3 - 1,5 g/mL según color
Rendimiento	6 m ² /Kg por mano, según la porosidad y el estado del soporte
Secado a 20°C 60 % HR	1 h aprox.
Curado total a 20°C 60 % HR	15 - 20 días
Repintado a 20°C 60 % HR	3 - 4 h aprox.
Volumen de sólidos	65 %
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo
Diluyente y limpieza de Utensilios	Agua
Espesor Recomendado	200 µ aprox.
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 °C y 35 °C
Color	Gris perla, verde frontón, rojo tenis. Otros colores bajo pedido.
Envasado	5 Kg; 15 Kg; 25 Kg.
COVs	(2004/42/CE/a1) Límite: (30/75) g/L Max. COVs: < 30 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Brocha o rodillo. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas mal adheridas. En superficies absorbentes, es aconsejable dar la primera capa diluida con un 10 - 15% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura se encuentra bien adherida, bastará con limpiar de polvo, barro... y aplicar dos manos.

Si la pintura presenta mala adherencia, se deberá eliminar mediante cepillado y proceder como en el apartado anterior.

Es recomendable en este caso, la aplicación de nuestro barniz penetrante, para fijar la superficie.

Si se desea un acabado más antideslizante, se consigue añadiéndole arena de cuarzo.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Recubrimientos Maper, S.L. C/ Dos, 36 y 38 - Pgno. Industrial Bobalar - Apdo. de correos nº20, 46130 Massamagrell (Valencia) Tlf: + 34 96 145.08.54 e-mail: Info@maper.es Web: www.maper.es